

SHOWHOME klik - Technický list

Verze: ROW | Země původu: Čína | Poslední aktualizace: 16.05.2023

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Typ výrobku	SPC (Rigidní LVT)
Celková tloušťka	5,0 mm
Nášlapná vrstva	0,5 mm
Instalace	Plovoucí (Úhel-Úhel)
Sražení	na všech 4 stranách
Typ podkladu a tloušťka	1 mm EVA
Povrchová úprava	Anti-mikrobiální PUR

TŘÍDA POUŽITÍ A ZÁRUKA

Bytové prostory	23 Vysoká
Komerce	33 Vysoká
Záruka bytové prostory	25 let omezená
Komerční záruka	5 let omezená

DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Posouzení životního cyklu	Říj. 2022
Prohlášení o environmentálnosti produktu	Říj. 2022 - Říj. 2027

CERTIFIKACE

CE Mark	Certifikováno
UKCA Mark	Certifikováno
IAC Gold	Certifikováno
GreenGuard Gold	Certifikováno
Prohlášení o zdravotní nezávadnosti výrobku	Platinová úroveň
Assure	Certifikováno

CHEMICKÉ VLASTNOSTI

Norma	Jednotka	Testovací metoda	Požadavek	Výsledek
EN 14041	Emise	EN 717-1	$\leq 0,124 \text{ mg/m}^3$	Vyhovuje
Décret No.2011-321	Emise	ISO 16000	VOC A+ (TVOC<1000 $\mu\text{g/m}^3$)	Vyhovuje
CDPH	Emise	Spektrometrie, Chromatografie	TVOC $\leq 220 \mu\text{g/m}^3$	Vyhovuje
CPSIA & Prop 65	Orto-ftaláty	CPSC-CH-C-1001-09.4	N.D.	Vyhovuje
REACH SVHC	SVHC	Spektrometrie, Chromatografie	$\leq 0,1 \%$	Vyhovuje

FYZICKÉ VLASTNOSTI (výběr)

Norma	Parametr	Testovací metoda	Požadavek	Výsledek
ISO 10582	Rozměrová stabilita (6 hod. při 80 °C)	ISO 23999	$\Delta W/\Delta L \leq 0,15 \%$	Vyhovuje

Norma	Parametr	Testovací metoda	Požadavek	Výsledek
	Kroucení	ISO 23999	≤1 mm	Vyhovuje
	Zbytková vtlačenína	ISO 24343-1	≤0,1 mm	Vyhovuje
	Pevnost zámkového spoje	ISO 10582 Příloha D	≥1,5 kN/m	Vyhovuje
EN 16511	Odolnost vůči opotřebení	EN 13329 Příloha E	≥4000 cyklů (AC4)	Vyhovuje
	Odolnost vůči skvrnám	EN 438-2	Sk. 1 a 2: st. 5; Sk. 3: st. 4	Vyhovuje
EN 14041	Reakce na oheň	EN 13501-1	Třída Bfl-s1	Vyhovuje
Ostatní	Kluzkost	DIN 51130	≥R9	Vyhovuje
	Vzduchová neprůzvučnost	ISO 10140-2	N/A	67 dB*
	Kroková neprůzvučnost	ISO 10140-3	N/A	42 dB*

* Výsledky akustických vlastností jsou uvedeny pouze pro informaci.